

Glasgittergewebe stoneface neteco V50



Produktbeschreibung

Glasgittergewebe beschriftet, Armierung des Grundputzes stoneface climaeco zur Aufnahme der Expansions- und Kontraktionskräfte.
Anwendung für das System stoneface©

Artikel-Nummer: 88STOFA08929

Anwendung Armierung des Grundputzes stoneface climaeco zur Aufnahme der Expansions- und Kontraktionskräfte.
Kompaktsystem stoneface mit Natursteinbekleidung.

Vorbedingungen Die Gewebeeinbettung darf erst nach Ablauf der Abbindezeit des Klebemörtels erfolgen.

Verarbeitung

- Einbettmörtel stoneface climaeco mit rostfreier Zahntraufel auf Wärmedämmplatte aufziehen.
- Schichtdicke min. 3 mm
- Armierungsgewebe in senkrechten Bahnen von oben nach unten in nasses Mörtelbett einlegen.
- Überlappung Bahnen min. 10 cm
- Einseitig 15 bis 20 cm um Ecken und Kanten ziehen.
- Dies gilt auch bei Leibungen ohne Wärmedämmschicht.
- Armierungsgewebe anschliessend mit Einbettmörtel stoneface climaeco nass in nass einbetten und überglätten.

Zu beachten:

- Gewebe muss im äusseren Drittel der Einbettung liegen
- Genügend Mörtelschicht zwischen den Gewebeüberlappungen
- Gewebeeinbettung muss in einem Arbeitsgang erfolgen
- Keine Hohlräume unter Flächengeweben sowie gewebebewehrten Profilen
- Keine Einbettung bei direkter Sonneneinstrahlung oder starkem, trockenem Wind

Keine Verarbeitung unter + 5°C

Verbrauch 1.10 m² pro m² Fassadenfläche

Schutzmassnahmen Muss bis zur vollständigen Austrocknung vor folgenden Einflüssen geschützt werden, gemäss SIA 243:2008, Art. 5.1.6:

- Schlagregen
- starker Wind
- schädliche Sonneneinstrahlung
- schädliche Temperaturen, Frost und Hitze

Technische Werte

Gewicht:		ca. 160 g/m ²
Reissfestigkeit (Mittelwert)	Kette:	ca. 2000 N/5cm
	Schuss:	ca. 2000 N/5cm
Maschenweite:		4/4 mm

Lieferform

Rollen:	à 50 m in Folien verpackt
Breite:	100 cm
Farbe:	weiss (mit Schriftzug stoneface)

Lagerung Trocken unbeschränkt

Helpline

Telefon	+41 41 450 00 50
Fax	+41 41 450 00 51

natursteine@stecher.ch
