

stoneface nanoeco



Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger Trockenmörtel als Feuchteschutz der Ausgleichsschicht stoneface buildeco. Anwendung an wasserführenden senkrechten Flächen. Anwendung für das System stoneface©

Artikel-Nummer: 88STOFA01107

Anwendung Wasserabweisende Schicht gegen Erdfeuchte, Oberflächen und Sickerwasser für feuchte senkrechte Flächen. **Nicht für stehendes Wasser geeignet.**

Vorbedingungen Untergrund muss vollständig ausgehärtet, trocken, gleichmässig, staubfrei und frei von Verunreinigungen sein.

Aufbereitung 5.5 Liter Wasser pro Sack.

3/4 der Wassermenge in Behälter geben und den Inhalt von einem Sack stoneface nanoeco langsam dazugeben und mit geeignetem Rührwerk von unten nach oben durchmischen. Restliches Wasser zugeben und zu gleichmässigem, klumpenfreiem Mörtel in der gewünschten Konsistenz mischen.

Verarbeitung Aufbereiteten Mörtel innerhalb von 60 Minuten verarbeiten.

Schichtdicken

Min. Gesamtschichtdicke	2 mm
Max. herstellbare Schichtdicke pro Arbeitsgang	1.5 mm
Wartezeit zwischen 1. und 2. Schicht	6 Stunden

Aushärtung

Mindestens 7 Tage, je nach Witterung

Keine Verarbeitung unter + 5°C / über + 30°C Luft- und Oberflächentemperatur, bei Frostgefahr und starkem Wind während der Austrocknungszeit.

Verbrauch Trocken ca 1.2 kg/m² pro mm Schichtdicke

Schutzmassnahmen Muss bis zur vollständigen Austrocknung vor folgenden Einflüssen geschützt werden, gemäss SIA 243:2008, Art. 5.1.6:

- Schlagregen
- starker Wind
- schädliche Sonneneinstrahlung
- schädliche Temperaturen, Frost und Hitze

Sicherheitshinweis P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen.
P260 Staub nicht einatmen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:
- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Gefahrenhinweise H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H335 Kann die Atemwege reizen.
R37/38 Reizt die Atmungsorgane und die Haut.
R41 Gefahr ernster Augenschäden.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

Lieferform Gewicht pro Sack 20 kg

Lagerung An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

Entsorgung Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.

Helpline Telefon +41 41 450 00 50
Fax +41 41 450 00 51

natursteine@stecher.ch
