

## stoneface clebeco



### Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger Flexmörtel mit sehr hoher Standfestigkeit und Verformbarkeit. Für Verkleben und Verlegen von Natursteinen, Keramik, Feinsteinzeug sowie Glasmosaik. Anwendung für das System stoneface©

**Artikel-Nummer:** 88STOFA08656

**Anwendung** Verklebung und Verlegen von Naturstein (max. 80 x 40 cm, Plattendicke cm 1.5) Keramik, Feinsteinzeug sowie Glasmosaik.

**Vorbedingungen** Untergrund muss vollständig ausgehärtet, trocken, gleichmässig, staubfrei und frei von Verunreinigungen sein. Er darf keine Risse aufweisen.

**Aufbereitung** 7.5 Liter Wasser pro Sack. Sackinhalt durch langsame Zugabe mit 3/4 der Wassermenge mit einem geeigneten Rührwerk gut von unten nach oben durchmischen. Restwasser dazugeben bis ein gleichmässiger, klumpen freier Mörtel entsteht.

**Verarbeitung** Aufbereiteten Mörtel innerhalb von 30 Minuten verarbeiten. Mit der glatten Seite eines geeigneten Zahnpachtels eine dünne Schicht auftragen, dabei Druck ausüben, um ein Maximum an Haftung zu erzielen und die Wasseraufnahme zu regulieren. Danach wird die Schichtstärke durch die Neigung des Spachtels definiert. Verschiedene Faktoren sind beim Verlegevorgang zu beachten: Sonneneinstrahlung, Luftzug, Saugfähigkeit des Untergrundes, Lufttemperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Im Aussenbereich ist das Verlegen von Natursteinplatten im Buttering-Floating-Verfahren unerlässlich. Vollständiges Benetzen der Fliesenrückseite ist zwingend.

**Keine Verarbeitung unter + 5°C / über + 30°C Luft- und Oberflächentemperatur, bei Frostgefahr und starkem Wind während der Austrocknungszeit.**

**Verbrauch Trocken Verkleben ca 1.5 kg/m<sup>2</sup> pro mm Schichtdicke**

---

**Sicherheitshinweis**

P260d: Staub nicht einatmen.  
P280e: Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen.  
P302a: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: sofort mit viel Wasser abwaschen.  
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:  
- Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.  
- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P501: Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen

---

**Technische Werte**

Raumgewicht:	1210 kg/m <sup>3</sup>
Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ D:	0.43 W(m·K)
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$ :	ca. 1-10
Wasserdampfleitfähigkeit $\delta$ :	0.01 mg/mhPA

---

**Gefahrenhinweise**

H315: Verursacht Hautreizungen.  
H318: Verursacht schwere Augenschäden.  
H335: Kann die Atemwege reizen.

---

**Lieferform**

Gewicht pro Sack	25 kg
Palette	42 Säcke

---

**Lagerung**

An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern. Im geschlossenen Gebinde und trocken gelagert, ist das Produkt bis zu 12 Monate über das Produktionsdatum hinaus haltbar. Produktionsdatum: siehe Verpackung.

---

**Entsorgung**

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen oder dem Hausmüll entsorgen. Restmaterial mit Wasser mischen, aushärten lassen und als Bauschutt wie Betonabfälle entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. gem. EAK: 10 13 14.

---

**Helpline**

Telefon	+41 41 450 00 50
Fax	+41 41 450 00 51

natursteine@stecher.ch

---