



Abbindezeit

Mörtelverklebung

Je nach Untergrund und Witterung ca. 14 Tage.

Überstehende Platten (Gebäudeecken, Leibungen, etc.) dürfen erst nach Abbinden des Klebemörtels (siehe entsprechendes Produktdatenblatt) weiter bearbeitet werden.

Schaumverklebung (siehe Hersteller-Produktdatenblatt)
Abbindezeit gemäss Hersteller.

Formate	Plattengrösse Plattendicken	100 x 60 cm 60 - 240 mm
----------------	--------------------------------	----------------------------

Technische Werte	Wärmeleitfähigkeit λ D	0.025 W/(m·K) Plattendicke 60 mm
		0.024 W/(m·K) Plattendicke 80 - 100 mm
		0.023 W/(m·K) Plattendicke 120 - 240 mm
	Dampfdiffusionswiderstand μ	50 - 80
	Brandverhalten (Norm EN 13501-1) Brandverhaltensgruppe	E RF2 (PIR Kern) RF2(cr) (EPS-Schicht)

Lieferform	In Bündeln, mit Schrumpffolie versehen.
-------------------	---

Lagerung	Trocken und eben lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
-----------------	--

Entsorgung	Recyclingsäcke PIR
-------------------	--------------------
